

SENSA

– SKYLINE –

DANE TECHNICZNE

klasa 33 wg EN 13329

Materiał nośny: Classenboard HDF
Wymiary: 1285 x 192 x 8 mm

Profil: megaloc
aqua protect

Zawartość / waga paczki: 9 szt. = 2,220 m² / ok. 16 kg
Zawartość / waga palety: 44 paczki = 97,680 m² / ok. 704 kg

Właściwości		Norma	Wymagania
Wymagania ogólne			
Cechy geometryczne		EN 13329	Długość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,1 mm
Grubość elementu		EN 13329	± 0,5 mm
Prostokątność elementu		EN 13329	maks. ≤ 0,20 mm
Prostoliniowość krawędzi warstwy kryjącej		EN 13329	maks. ≤ 0,30 mm/m
Płaskość elementu		EN 13329	Szerokość: wklęsłość ≤ 0,15%; wypukłość ≤ 0,20% Długość: wklęsłość ≤ 0,50%; wypukłość ≤ 1,00%
Fugi między panelami		EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm maks. ≤ 0,20 mm
Różnice wysokości między panelami		EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm maks. ≤ 0,15 mm
Wgniecenie pod stałym obciążeniem		EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Odporność na działanie światła		EN ISO 4892-2	Skala szarości stopień ≥ 4
Wymagania klasyfikacyjne			
Odporność na ścieranie		EN 13329	≥ 6000 cykli (AC5)
Wytrzymałość na uderzenia		EN 17368 EN 13329	mała kula ≥ 70 mm duża kula ≥ 1000 mm
Działanie kółek krzesła		EN 425	Brak widocznych uszkodzeń w przypadku typu W (25 000 cykli)
Pęcznienie		ISO 24336	≤ 15%
Trwałość połączeń		ISO 24334	F _{10,2} ≥ 1,0 kN/m F _{50,2} ≥ 2,0 kN/m
Efekt symulacji przesuwania nóg		EN ISO 16581	Brak widocznych uszkodzeń w przypadku typu 0
Odporność na zaplamienie		EN 438-2	5 (grupa 1 i 2), 4 (grupa 3)
Wytrzymałość na odrywanie		EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²
Istotne właściwości			
Wytrzymałość na odrywanie		EN 13329	C _{fl} - S ₁
Oporność na poślizg		EN 13893	DS
Właściwości elektrostatyczne		EN 1815	≤ 2 kV
Zawartość formaldehydu*		EN 16516	E1
Emisja formaldehydu		ASTM D6007	US EPA TSCA Title VI / CARB P 2
Emisja lotnych związków organicznych		Décret no 2011-321	A+
Przewodnictwo ciepła*		EN 12667	≥ 0,075 W/mK
Opór cieplny*			R ≤ 0,06 (m ² K)/W
Właściwości dodatkowe			
Emisja lotnych związków organicznych	ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1112 - 33058 - 001 www.blauer-engel.de/uz176 • low emissions and pollutants • wood from sustainable forestry • no adverse impact on health in the living environment		

Gwarantujemy zbliżoną równomierność koloru przy zastosowaniu wyselekcjonowanych źródeł światła D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) i D65 (CIE D 65).

* istotne właściwości w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i energooszczędności zgodnie z  EN14041

Opracowywane przez nas arkusze danych technicznych są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do stanu wiedzy technicznej.

To wydanie zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania i obowiązuje w chwili opracowania. Stan na 09/2022.

Niniejszy dokument jest ważny bez podpisu.